



NANO İNORGANİK PARÇACIKLARIN SENTEZİ

Kemik onarım malzemeleri

Metaller

- Paslanmaz çelik
- Titanyum

İnorganik materyaller


- Seramikler - **apatitler**
- Camlar

Polimerler


- Biyokararlı
- Biyobozunur

Kompozitler

İnsan kemiğinin bileşimi



Neden Hidroksiapatit?



- Kalsiyum fosfat temelli bir biyoseramiktir
- Doğal kemiği oluşturan mineralin yapısal benzeridir.

✿ **Biyoaktif**

✿ **Bioinert**

✿ **Osteoiletken**

(kemik oluşumuna izin verme özelliği)

✿ **Vücut ile uyumlu**

Neden nano büyüklük?

!! Doğal kemik nanokompozittir.

Nano büyüklükteki hidroksiapatit;

- ✓ Mikro büyüklükteki HA'ya göre daha iyi özellikler gösterir
- ✓ Yüzey aktivitesi fazladır
- ✓ Kanser hücrelerinin çoğalmasını geciktirir
- ✓ İlaç salım sistemlerinde etkilidir

Örnek Çalışma



Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects 322 (2008) 29–33

Contents lists available at ScienceDirect

Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects

journal homepage: www.elsevier.com/locate/colsurfa



Synthesis and characterization of hydroxyapatite nanoparticles

Burcu Cengiz, Yavuz Gokce, Nuray Yildiz*, Zeki Aktas, Ayla Calimli

Department of Chemical Engineering, Faculty of Engineering Ankara University, Ankara 06100, Turkey

AMAÇ

**Doğal kemiğin bileşeni olan
hidroksiapatitin nano büyüklükte
sentezi ve karakterizasyonu**

YÖNTEM

1. Çözeltiden çöktürme

- ⇒ SBF (Simulated Body Fluid)
- ⇒ CaPTris (Calcium Phosphor Tris)*

*

Geçer, A., Yıldız, N., Erol, M., Çalımlı, A. 2008. Synthesis of chitin calcium phosphate composite in different growth media. Polymer Composites, 29, 84-91.

2. Sol-gel

3. Ters misel


ANALİZLER

- **FTIR** (Fourier Dönüşümlü İnfra kırmızı Spektroskopisi)
- **XRD** (X Işını Kırınımı)
- **Lazer Tekniğiyle Tanecik Büyüklük Analizörü**
- **DLS** (Dinamik Işık Saçılım)
- **SEM** (Taramalı Elektron Mikroskopu)

1. Yapay vücut sıvısından çöktürme yöntemi

→ SBF


Çizelge 5. SBF çözeltisinin bileşimi



Madde	Miktar, g
NaCl	3.9672
NaHCO ₃	0.1764
KCl	0.1110
K ₂ HPO ₄ .3H ₂ O	0.0865
MgCl ₂ .6H ₂ O	0.0705
CaCl ₂	0.1375
Na ₂ SO ₄	0.0355

500 ml deionize su
37°C
pH = 7.4

2. Sol-gel yöntemi



3. Ters misel yöntemi

Yüzey aktif maddeleri

- TX-100
- CTAB - AOT

Yardımcı yüzey aktif maddeleri


- *n* - butanol
- *n* - hekzanol

Yağ fazı

- Siklohekzan

Su fazı

- $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$
- $(\text{NH}_4)_2\text{HPO}_4$



Hidrofobik grup
Hidrofilik grup

0.5 M
0.3 M

aynı hacimde

Toplu Sonuçlar

SBF ve CaPTris'ten çöktürme yöntemi

- FTIR → HA sentezlenebilmekte
- XRD → Sherrer eşitliği → kristal çapları 15.87 – 32.22 nm
- Kafes parametreleri → süreli yayınlar + insan kemiğiyle ✓
- CaPTris → izotrop
- SBF → anizotropi
- Ses ötesi dalgalar ile; TB 15 dk'ya kadar ↘ daha sonra↗
- SBF ve CaPTris → % 99'u < 620 ve 400 nm
- **CaPTris nano büyüklükte HA sentezi için uygun ✓**

Sol-gel yöntemi

- FTIR → HA sentezlenebilmekte
- XRD → Sherrer eşitliği → kristal çapları 19.98 – 24.34 nm
- Kafes parametreleri → süreli yayınlar + insan kemiğiyle ✓
- Sol-gel → izotrop
- Ses ötesi dalgalar tanecik büyüklüğünü düzensiz etkiliyor
- En küçük tanecikler → 900°C sinterlemede, < 290 nm

Ters misel yöntemi

- FTIR → HA sentezlenebilmekte
- XRD → Sherrer eşitliği → kristal çapları 16.98 – 31.76 nm
- Kafes parametreleri → süreli yayınlar + insan kemiğiyle ✓
- Ters misel → anizotrop
- Ters misel → PEG 2000 → aglomerasyon ✗
- tanecikler < 500 nm