



AĐAÇ

Ađaçlar selüloz ile ađaç özünden ibarettir. Doğal bir polimersal kompozit malzeme sayılır. Üç gruba ayrılır;

- ✘ Çok ağır ve çok sert ađaçlar (abanoz, kayın; yoğunluk 1-1,4 arasında)
- ✘ Ağır ve sert ađaçlar (meşe, dişbudak; yoğunluk 0,62-0,93 arasında)
- ✘ Hafif ve yumuşak ađaçlar (kavak ve söğüt; yoğunluk 0,4-0,53 arasında)



Kabuk



İlk bahar odunu

Yaz odunu

Yas halkası

DERI

Derilere tabaklama işlemi ile taze durumdaki yumuşaklığı ve elastikiyeti verilir.

Tabaklama işlemi palamut ve minerallerle yapılır. Kromla tabaklanan derilerin dayanımı daha fazladır.

Çeşitleri;

Vidala, zig deri, florantik, greze, antilop, süet, vaketa, kösele, vb.

